

# VESTANAT<sup>®</sup> EP\*<sup>1</sup>-MF 201 (VORLÄUFIG)

## ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

VESTANAT<sup>®</sup> EP-MF 201 ist ein lösemittelfreies, fertig katalysiertes Poly-Methoxysilan, welches als Vernetzer oder Alleinbindemittel zur Formulierung von hochkratzfesten sowie chemikalienbeständigen Lacken eingesetzt wird, beispielsweise kratzfeste NISO\*<sup>2</sup> Lacke.

\*<sup>2</sup> NISO = Non-isocyanate

## KENNDATEN

Eigenschaft	Wert (ca.)	Einheit	Messmethode
Festkörper Anteil	100	Gew.-%	berechnet
Viskosität bei 23°C	ca. 250	mPa s	DIN EN ISO 3219
Farbe (Hazen)	≤ 50	mg Pt/l	DIN EN ISO 6271

## EIGENSCHAFTEN UND ANWENDUNG

VESTANAT<sup>®</sup> EP-MF 201 kann als Alleinbindemittel oder in Kombination mit geeigneten Bindemitteln (z. B. Acrylat Harze) verwendet werden, um hochkratzfeste Lacke für beispielsweise Holz-, Kunststoff-, Instandhaltungs- und ggf. für car refinish Anwendungen zu formulieren. Es wird kein Isocyanat-Härter zur Aushärtung des Systems benötigt. Lösemittel, die verseifbar sind wie bspw. Ester, führen in Verbindung mit VESTANAT<sup>®</sup> EP-MF 201 zu einer signifikanten Reduzierung der Lagerstabilität. Die Aushärtung von VESTANAT<sup>®</sup> EP-MF 201 erfolgt ab 0°C. Bei Trocknung oberhalb 40° C wird die Reaktivität des Produkts beeinträchtigt.

\*<sup>1</sup> EP = Experimental Produkt

Dies ist ein Versuchsprodukt in der Entwicklungsphase. Aus diesem Grund können keine definitiven Aussagen über Konformität, Verarbeitbarkeit, Langzeitverhalten oder andere produktions- oder anwendungsspezifische Parameter gemacht werden. Der Käufer/Nutzer verwendet das Produkt daher auf eigene Gefahr, ohne dass ihm irgendwelche Gewährleistungen oder Garantien eingeräumt wurden. Die Haftung des Lieferanten für Schäden jedweder Art, welche sich aus einer solchen Nutzung ergeben, ist ausgeschlossen. Die angegebenen Werte sind als unverbindliche Näherungswerte zu betrachten und nicht als Richtwerte oder verbindliche Mindestwerte. Die Vermarktung und ununterbrochene Lieferung dieses Produktes können nicht zugesagt, mithin kann die Lieferung dieses Produkts jederzeit eingestellt werden.

## LAGERUNG

VESTANAT® EP-MF 201 kann in ungeöffneten Behältern für die Dauer von sechs Monaten bei Raumtemperatur ohne Qualitätsverluste bzgl. der genannten Spezifikation gelagert werden. Da das Produkt feuchtigkeitsempfindlich ist, empfehlen wir VESTANAT® EP-MF 201 im dicht verschlossenen Behälter zu lagern um einen erhöhten Wassereintrag bei Weiterverwendung zu vermeiden. Da das Produkt temperaturempfindlich ist, empfehlen wir VESTANAT® EP-MF 201 bei Raumtemperatur zu lagern, um eine erhöhte Vergilbung zu vermeiden.

## SICHERHEIT UND HANDHABUNG

Bei der Vernetzung von Lacken auf Basis VESTANAT® EP-MF 201 wird Methanol frei gesetzt. Es müssen Maßnahmen zum Schutz von Arbeitern getroffen werden.

Weitere Informationen zur Sicherheit und Handhabung von VESTANAT® EP-MF 201 können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

Marl, 06. Juli 2018; Dieses Datenblatt ersetzt alle vorherigen Fassungen.

VESTANAT® ist eine geschützte Marke der Evonik Industries AG oder ihrer Tochterunternehmen

### Haftungsausschluss

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Unsere Informationen beschreiben weder die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen noch stellen sie Garantien dar. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

#### EVONIK RESOURCE EFFICIENCY GMBH

Geschäftsgebiet Crosslinkers  
Paul-Baumann-Str. 1  
45764 Marl  
Deutschland

[www.evonik.com/crosslinkers](http://www.evonik.com/crosslinkers)

Regionale Kontakte finden Sie unter [www.evonik.com/crosslinkers-contact](http://www.evonik.com/crosslinkers-contact)

#### EVONIK CORPORATION

Geschäftsgebiet Crosslinkers  
299 Jefferson Road,  
Parsippany, NJ 07054-0677  
USA

#### EVONIK SPECIALITY CHEMICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

Geschäftsgebiet Crosslinkers  
55, Chundong Road  
Xinzhuang Industry Park  
Shanghai, 201108  
China

